

# 医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定

(环发[2003]188号)

**第一条** 根据《医疗废物管理条例》第十六条的规定，制定本标准和规定。

## **第二条** 包装袋标准

### (一) 基本要求

1. 包装袋不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料为制造原料;
2. 聚乙烯(PE)包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔;
3. 最大容积为  $0.1\text{m}^3$ , 大小和形状适中, 便于搬运和配合周转箱(桶)盛状;
4. 如果使用线型低密度聚乙烯(LLDPE)或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混(LLDPE+LDPE)为原料, 其最小公称厚度应为  $150\mu\text{m}$ ; 如果使用中密度或高密度聚乙烯(MDPE, HDPE), 其最小公称厚度应为  $80\mu\text{m}$ ;
5. 包装袋的颜色为黄色, 并有盛装医疗废物类型的文字说明, 如盛装感染性废物, 应在包装袋上加注“感染性废物”字样;
6. 包装袋上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。

### (二) 技术性能要求

1. 包装袋外观标准符合表一要求。

表一 包装袋外观标准

项 目	指 标
划痕、气泡、穿孔、破裂	不允许
晶点、僵块 $>2\text{mm}$	不允许
$<2\text{mm}$ 分散度	$\leq 5$ 个/ $10\times 10\text{cm}^2$
杂质 $>0.6\text{mm}$	不允许
$<0.6\text{mm}$ 分散度	$\leq 2$ 个/ $10\times 10\text{cm}^2$

2. 包装袋物理机械性能符合表二要求

表二 包装袋物理机械性能

项 目	指 标	
	LLDPE (LDPE+LLDPE)	HDPE (MDPE)
拉伸强度（纵、横向）MPa $\geq$	20	25
断裂伸长率（纵、横向）% $\geq$	450	250
落镖冲击质量（g）	190	270
热封强度 N/15 mm $\geq$	10	10

### 3. 包装袋规格

(1) 推荐采用筒状包装袋： 折径 $\times$ 长 $\times$ 厚（mm）：

450 $\times$ 500 $\times$ 0.15mm（LLDPE；LDPE+LLDPE）； 450 $\times$ 500 $\times$ 0.08mm  
(HDPE；MDPE)

(2) 当包装袋容积在 0.1 m<sup>3</sup> 范围内，包装袋规格可以根据用户要求确定。

(3) 当用户有特殊要求，并且包装袋容积超过 0.1 m<sup>3</sup> 时，包装袋厚度应根据试验确定，保证包装袋防渗漏、防破裂、防穿孔，整体物理机械性能不低于表二要求。

### 第三条 利器盒标准

1. 利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；

2. 利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；

3. 满盛装量的利器盒从 1.5 m 高处垂直跌落至水泥地面，连续 3 次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；

4. 利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；

5. 利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；

6. 利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识；

7. 利器盒规格尺寸可根据用户要求确定。

## 第四条 周转箱（桶）标准

### （一）基本要求

1. 周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；
2. 多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，并参照周转箱性能要求制造；
3. 周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制本规定第五条确定的医疗废物警示标识和文字说明。

### （二）技术性能要求

周转箱的规格及性能应满足如下要求：

#### 1. 原料要求

周转箱箱体应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。

#### 2. 外观要求

- （1）箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；
- （2）表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许 $\geq 2\text{mm}$ 杂质存在；
- （3）箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

#### 3. 规格要求

推荐采用长方体周转箱：长 $\times$ 宽 $\times$ 高（ $\text{mm}^3$ ）=600 $\times$ 500 $\times$ 400；周转箱（桶）规格也可根据用户要求制造。

#### 4. 物理机械性能

- （1）箱底承重：变形量下弯不超过 10mm。
- （2）收缩变形率：箱体对角线变化率不大于 1.0%。
- （3）跌落强度：常温下负重 20kg 的试样从 1.5 m 高度垂直跌落至水泥地面，连续三次，不允许产生裂纹。
- （4）堆码强度：空箱口部向上平置，加载平板与重物的总质量为 250kg，承压 72h，箱体高度变化率不大于 2.0%。
- （5）悬挂强度：常温下钩钩钩住箱体端手部位，钩绳夹角为  $60^\circ \pm 3^\circ$ ，箱体均

匀负重 60kg，平稳吊起离开地面 10 分钟后放下，试样不允许产生裂纹。

（三）一次性使用的周转箱可以不遵守本条（二）技术性能要求，但其防破裂、挤压等性能指标应能满足医疗废物周转运送的要求。

**第五条 医疗废物专用警示标识如下图：**



医疗废物

MEDICAL WASTE